

HR-classificatie	Isolatiewaarde (Ug-waarde W/m²K)				
HR	1,7 – 2,0				
HR +	1,3 – 1,6				
HR ++	≤ 1,2				
Producten Stolker Glas	Isolatiewaarde (Ug-waarde W/m²K)				
Spouwbreedte	6	9	12	13	15
Standaard isolatieglas	3,3	3,0	2,9	2,8	2,7
Stolker Neutral L (Lucht)	2,5	1,9	1,6	1,5	1,4
Stolker Neutral A (Argon)	2,0	1,6	1,3	1,2	1,1
Stolker Neutral K (Krypton)	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1
Triple Glas	Isolatiewaarde (Ug-waarde W/m²K)				
Spouwbreedte	6	9	12	13	15
Argonvulling (2x)	1,2	0,9	0,7	0,7	0,6
Kryptonvulling (2x)	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5